

FICHA TÉCNICA

SOLUCIONES DE
PRÓXIMA
GENERACIÓN



WCH
NEOSTUCCO
EXTERIOR

Estuco Plástico para Exteriores

✓ Alta adherencia en
diferentes sustratos

✓ Excelente llenado

✓ Alta manejabilidad

✓ Excelente resistencia
a la intemperie

WCH **NEOSTUCCO**[®] E X T E R I O R

Descripción

WCH NeoStucco Exterior es un estuco plástico listo para usar, formulado especialmente para el tratamiento y acabado de superficies en exteriores e interiores expuestos a condiciones ambientales exigentes.

Su formulación avanzada proporciona alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia, buena flexibilidad y control de microfisuración, permitiendo obtener superficies uniformes, duraderas y listas para ser pintadas.

Ventajas

- Alta resistencia a la intemperie
- Control de microfisuración a alto espesor
- Excelente adherencia sobre sustratos minerales
- Buena trabajabilidad y aplicación con llana o espátula
- Secado controlado que reduce tensiones internas
- Fácil lijado y acabado uniforme
- Alta blancura

Usos

WCH NeoStucco Exterior está diseñado para:

- Tratamiento de superficies en fachadas, fibrocemento, pañetes y concreto
- Aplicación en interiores y exteriores
- Nivelación y acabado previo a pintura

Recomendaciones

- No diluya el producto con agua, ya que afecta sus propiedades de aplicación y desempeño.
- No mezcle con otros productos en pasta o polvo.
- Mantenga el envase bien cerrado durante la aplicación.
- Una vez abierto, utilice el producto en el menor tiempo posible

WCH NEOSTUCCO[®] EXTERIOR

Preparación y Aplicación

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes.
Homogeneice el producto antes de usar.
Aplique de 2 a 3 capas con llana metálica lisa o espátula.
Trabaje capas de espesor controlado (máx. recomendado: 3 mm por capa).
Alterne el sentido de aplicación entre capas (horizontal y vertical).
Permita el secado entre capas.
Una vez seco completamente, lije con lija #220 para obtener un acabado uniforme.

Rendimiento

Consumo estimado: 1.5 kg/m² por mm de espesor
El rendimiento puede variar dependiendo de:
Rugosidad del sustrato
Absorción
Técnica de aplicación

Presentación

Cuñete de 28 kg
Balde de 14 kg
Caneca de 1 galón (5.6 kg/unidad)
Caneca de ¼ galón (1.5 kg/unidad)

Medidas de Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202: No manipular el producto antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P260: No respirar el polvo generado por este producto.
P280: Utilizar el EPP apropiado (Guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, y equipo de protección respiratoria)
P301+P313: En caso de ingestión consultar a un médico.
P305+P352: En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.
P501 – Disponer el contenido y empaque de acuerdo a las regulaciones ambientales vigentes a nivel local, regional, nacional e internacional.